



Нефтепродукты производства ОАО "ТАИФ-НК"
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru

ОАО "ТАИФ-НК"



Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

Паспорт продукции № 17640
Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5)
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

ОКП: 02 5183
Номер партии: 552
Дата изготовления: 27.11.2016
Дата отбора пробы: 27.11.2016
Место отбора пробы: FB 3201
Номер резервуара: FB 3201
Уровень наполнения, м: 5.150
Размер партии (масса), т: 2 649,381
Дата проведения испытаний: 27.11.2016
Дата оформления паспорта: 27.11.2016



Декларация о соответствии ТС № RU 0-RU A854.8.06295,
срок действия по 21.10.2020 г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001:2008.
Сертификат ВСC № RU227953Q-U,
срок действия до 06.03.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)	Фактически	Метод испытания
1	Цетановое число, не менее	47	48,0	48,0	ГОСТ 3122
2	Цетановый индекс, не менее		46,0	51,0	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °С, кг/м³		800,0 - 840,0	810,6	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	1,7	ГОСТ ISO 12916
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива К5	10	10,0	3,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	50	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка рагонки, % масс., не более		0,3	0,01	EN ISO 10370
8	Зольность, % масс., не более		0,01	0,002	EN ISO 6245
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более		200	12	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более		24	4	EN 12682
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале		Класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более		25	10	ГОСТ Р EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	460	460	440	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с		1,500 - 4,000	1,85	ГОСТ 33
15	Фракционный состав: д5 180 °С перегоняется, % об., не более до 360 °С перегоняется, % об., не менее 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	360	10 95	3 > 95 302	ГОСТ ISO 3405
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	Минус 20	Минус 32	минус 47	ГОСТ 22254
17	Температура помутнения, °С, не выше		Минус 22	минус 23	EN 23015

Дополнительные показатели:

Плотность при 20 °С, кг/м³: 807,0
Массовая доля серы, %: 0,00030
Фракционный состав по ИСО 3405:
при температуре 210 °С перегоняется, % (по объему): 30
при температуре 250 °С перегоняется, % (по объему): 77

Дополнительная информация:

Содержание присадок:
противоизносная PC-32 - до 0,02 % масс.;
депрессорно-диспергирующая Dодiflow 5797 - до 0,1 % масс.;
Металлосодержащие присадки отсутствуют.
Топливо изготовлено с применением процесса гидроочистки дизельного топлива

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и газуту" и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода, 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК".
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НФ51 выдан 17 августа 2015 г.

Инженер химик (сменный)
(уполномоченное лицо)

Т.М. Мухаметдинова

ОАО «ТАИФ-НК»
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ЦЕХ № 08
ОТГРУЗКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

